



EXTREMA 30

-30°

Membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato modificato con polimeri del tipo POE - poliolefine elastomeriche a peso molecolare controllato, d'origine metallocene, aventi elevate caratteristiche di flessibilità a freddo -30°C, ottimo invecchiamento nel tempo e resistenza al calore +150°C. EXTREMA 30 è armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Spunbond.

La faccia inferiore è rivestita con un film di polietilene termofusibile, mentre quella superiore è trattata con sabbia fine o talco antiaderente. I prodotti sono disponibili anche nella versione Mineral, con la faccia superiore autoprotetta da scaglie d'ardesia grigia naturale o colorata (bianco, rosso, verde, testa di moro).

Waterproofing membrane of extremely high quality compound, modified with APAO poliolefine elastomeric polymers having exceptional cold flexibility properties -30°C, optimal aging factor and high resistance to heat +150°C.

EXTREMA 30 is reinforced with non woven Spunbond polyester.

The lower face is finished with torchon film, the upper face with fine sand or antiadherent talc.

When mineral is needed, the upper face is finished with slate chips, natural grey as standard or on request red, green, white and dark brown.

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
4	-	23
MINERALE / MINERAL		
*4	-	16

* Spessore cimosa.

* Thickness on the overlap.

EXTREMA 25 (ITC 633/05)

-25°

Membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato modificato con polimeri del tipo POE - poliolefine elastomeriche a peso molecolare controllato, d'origine metallocene, aventi elevate caratteristiche di flessibilità a freddo -25°C, ottimo invecchiamento nel tempo e resistenza al calore +150°C. EXTREMA 25 è armata con tessuto non tessuto di poliestere imputrescibile da filo continuo Spunbond composito con fili di vetro.

La faccia inferiore è rivestita con un film di polietilene termofusibile, mentre quella superiore è trattata con sabbia fine o talco antiaderente. I prodotti sono disponibili anche nella versione Mineral, con la faccia superiore autoprotetta da scaglie d'ardesia grigia naturale o colorata (bianco, rosso, verde, testa di moro).

Waterproofing membrane of extremely high quality compound, modified with APAO poliolefine elastomeric polymers having exceptional cold flexibility properties -25°C, optimal aging factor and high resistance to heat +150°C.

EXTREMA 25 is reinforced with rotproof non-woven composite Spunbond polyester combined with glassfibre.

The lower face is finished with torchon film, the upper face with fine sand or antiadherent talc.

When mineral is needed, the upper face is finished with slate chips, natural grey as standard or on request red, green, white and dark brown.

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
4	-	23
MINERALE / MINERAL		
*4	-	16

* Spessore cimosa.

* Thickness on the overlap.

EXTREMA 20

-20°

Membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato modificato con polimeri del tipo POE - poliolefine elastomeriche a peso molecolare controllato, d'origine metallocene, aventi elevate caratteristiche di flessibilità a freddo -20°C, ottimo invecchiamento nel tempo e resistenza al calore +140°C. EXTREMA 20 è armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Spunbond.

La faccia inferiore è rivestita con un film di polietilene termofusibile, mentre quella superiore è trattata con sabbia fine o talco antiaderente. I prodotti sono disponibili anche nella versione Mineral, con la faccia superiore autoprotetta da scaglie d'ardesia grigia naturale o colorata (bianco, rosso, verde, testa di moro).

Waterproofing membrane of extremely high quality compound, modified with APAO poliolefine elastomeric polymers having exceptional cold flexibility properties -20°C, optimal aging factor and high resistance to heat +140°C.

EXTREMA 20 is reinforced with non woven Spunbond polyester.

The lower face is finished with torchon film, the upper face with fine sand or antiadherent talc.

When mineral is needed, the upper face is finished with slate chips, natural grey as standard or on request red, green, white and dark brown.

Spessore Thickness (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	Rotoli per pallet Rolls per pallet
4	-	23
MINERALE / MINERAL		
*4	-	16

* Spessore cimosa.

* Thickness on the overlap.

Prodotti Products	Flessibilità a freddo Cold Flexibility	Stabilità di forma a caldo Flow resistance	Resistenza a trazione a rottura - Tensile strength at break			
			Forza di trazione massima Max load		Allung. alla forza di trazione massima Elongation	
			Long.	Trasv.	Long.	Trasv.
30	-30°C	≥ 150°C	1000	750	50%	50%
25	-25°C	≥ 140°C	850	650	50%	50%
20	-20°C	≥ 130°C	550	400	40%	45%